

Produktdatenblatt

EG-DÜNGEMITTEL KALK

Düngemitteltyp: **Mischkalk**
 54,0 % CaO
 (Oxyfertil[®] Mix 54)
 Spezifikation: 0 – 2 mm, angefeuchtet
 Werk: Rheinkalk GmbH, Werk Messinghausen

Chemische Kennwerte

EU-VO *

Gehalte				max. 90 % relativ
Calciumoxid	CaO	54	Mass.-%	
davon Carbonate		85	% relativ	
Gesamtoxide	CaO	54	Mass.-%	
bewertet als	CaO	54,0	Mass.-%	
Neutralisationswert *	NW	54,0		
Reaktivität	Sauerbeck/Rietz	n.b.	in %	

Physikalische Kennwerte

EU-VO *

Körnung			
Siebdurchgang	2,0 mm	90,8	Mass.-%
Siebdurchgang	1,0 mm	66,0	Mass.-%
Siebdurchgang	0,8 mm	58,5	Mass.-%
Siebdurchgang	0,09 mm	14,0	Mass.-%
Feuchtegehalt		ca. 4	Mass.-%
Schüttdichte		n.b.	kg/dm ³